



producent mieszanek gumowych oraz kolorowych granulatów na nawierzchnie sportowe i place zabaw.

## ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Nazwa produktu</b> | : EPDM infill – sztuczna trawa      |
| <b>Typ materiału</b>  | : Kauczuk EPDM                      |
| <b>Kolor</b>          | : Reseda Green 4700 (RAL 6011)      |
| <b>Frakcja</b>        | : 0,5 – 2,5 mm lub inne na życzenie |

| <u>Własności</u>                       | <u>Wartość</u>                         | <u>Jednostka</u>  | <u>Norma</u>      |
|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>Własności fizyczne i chemiczne:</b> |  |                   |                   |
| Wytrzymałość na rozciąganie:           | > 4,0                                  | MPa               | DIN 53 504        |
| Wydłużenie w chwili zerwania:          | > 390                                  | %                 | DIN 53 504        |
| Twardość:                              | 60 ± 5                                 | Sh°A              | DIN 53 505        |
| Gęstość:                               | około 1,5                              | g/cm <sup>3</sup> | DIN EN 1183-1     |
| Zawartość polimeru:                    | >20                                    | %                 | DIN EN ISO 3451-1 |
| <b>Pozostałe :</b>                     |  |                   |                   |
| Palność:                               | Dostępny w klasie C <sub>fl</sub> – s1 |                   | DIN EN 13501-1    |

Wszystkie techniczne dane są zgodnie z naszą wiedzą poprawne i przedstawione by pomóc naszym klientom. Nie stanowią one gwarancji jakości i nie stanowią podstawy dla odpowiedzialności prawnej.

|                               |            |        |                          |
|-------------------------------|------------|--------|--------------------------|
| Data ostatniej aktualizacji : | 07.05.2009 | Autor: | Dr inż. Alina Mielniczak |
|-------------------------------|------------|--------|--------------------------|

Unirubber Sp. z o. o.  
Zielonka 17  
59-940 Węgliniec  
POLSKA  
tel. +48 75 772 10 00  
fax +48 75 771 26 67  
[unicom@unirubber.com.pl](mailto:unicom@unirubber.com.pl)  
[www.unirubber.com.pl](http://www.unirubber.com.pl)

NIP 951 00 24 895  
Numer konta:  
BRE BANK S.A. o/Wrocław  
# 7111401140000289321001001

KRS 0000147719 Sąd Rejonowy dla  
Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu  
IX Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 2 111 364 zł