Granulaty EPDM Virgin

EPDM Granulat firmy Unirubber.

Motywacja w sporcie, radość z wypoczynku, harmonia w miejscu pracy - mamy wiele powodów, aby produkować granulat w najbardziej atrakcyjnych kolorach. Jako wiodący producent kolorowych granulatów gumowych do systemów nawierzchni sportowo-rekreacyjnych jesteśmy zobowiązani do oferowania najwyższej jakości i możliwie najszerszej gamy kolorów. Oprócz 24 standardowych kolorów, na życzenie klienta chętnie stworzymy indywidualne miksy dla niepowtarzalnych nawierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Wysoka dostępność oraz elastyczny serwis dostaw usprawnia cały proces zamówienia. Granulat EPDM spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

- Trwały
- Trudnozapalny
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Przyjazny dla środowiska i nieszkodliwy dla zdrowia
- Material pierwotny
- Niedrogi w utrzymaniu
- 24 standardowe kolory
- **Stała, wysoka jakość**

» **Stała, wysoka jakość**

» Kolorowy granulat EPDM wytrzymuje trudne warunki atmosferyczne, jak i jest przyjazny dla środowiska.
» Wysoka wydajność oraz potwierdzona jakość cechuje produkty firmy Unirubber.

TÜVRheinland CERTYFIKOWANO
System zarządzania ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9108625532

Wydanie: 2019/02
Data rewizji: 15-05-2019

» Paleta kolorów

Red
RAL: 3016

Yellow
RAL: 1012

Pearl
RAL: 1013

Black
RAL: 9004

Reseda Green
RAL: 6011

Earth Yellow
RAL: 1006

Blue Grey
RAL: 5014

Beige
RAL: 1001

Slate Grey
RAL: 7015

Patina Green
RAL: 6000

Turquoise Blue
RAL: 5018

Teal
RAL: 5024


Capri Blue
RAL: 5019

Eggshell
RAL: 1015

Purple
RAL: 4005

May Green
RAL: 6017

Orange
RAL: 2004


Rainbow Blue
RAL: 5017


Sky Blue
RAL: 5015

Brown
RAL8024

Light Grey
RAL: 7035

Signal Green
RAL: 6032


Rainbow Green
RAL: 6025

Rose
RAL: 3017

» Informacje o produkcie

	Jednostka	Wartość*	Norma
Gęstość	g/cm³	1,59 ± 0,05	PN-ISO 2781
Zawartość kauczuku	%	20	-
Twardość	Shore A	60 ± 5	PN-EN ISO 868
Wytrzymałość na rozciaganie	MPa	> 3,0	PN-ISO 37
Ciężar nasypowy	g/dm³	> 700	PN-EN ISO 60
Frakcja	mm	0.0 - 0.5 | 0.5 - 1.5 | 1.0 - 3.5 (na życzenie Klienta możliwe jest wykonanie innej frakcji)	
Typ materiału	EPDM		
Palność	Na życzenie produkt dostępny w klasie niepalności Cn – s1.		

» Badania środowiskowe

ATEST PZH	Atest higieniczny - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
	HK/B/1168/01/2016 (12.05.2020)

Unirubber SP. Z O. O.
Zielonka 17
59-940 Węgliniec | Polska
Phone +48 75 772 10 00
Fax +48 75 771 26 67
unirubber@unirubber.com.pl
www.unirubber.com.pl

TÜVRheinland CERTYFIKOWANO
System zarządzania ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9108625532

Wszystkie dane techniczne zawarte w tym dokumencie są oparte na bieżącej analizie średnich wartości produkowanych granulatów i przedstawione by pomóc naszym Klientom w doborze odpowiedniego produktu do finalnego zastosowania. Firma Unirubber Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niesatysfakcjonujące wyniki przetwórstwa, ponieważ warunki procesów są poza naszą kontrolą.
***1 Specyfikacje kolorystyczne RAL są niewiążącymi przybliżeniami.**

Wydanie: 2019/02
Data rewizji: 15-05-2019